


Vlastnosti výrobku

Formát	2200 x 185 x 11,5 mm	2380 x 233 x 11,5 mm
Nášlapná vrstva	≥ 2,5 mm	
Balení	10 kusů	7 kusů
Balík:	4,07 m ² / 29,30 Kg	3,882 m ² / 24,000 Kg
Paleta:	32 balíků 130,24 m ² / 937,60 Kg	36 balíků 139,752 m ² / 860,00 Kg
Záruka (stanoveno firmou Parador)	15 let (pro soukromé užívání)	
Upozornění	- Údržba a péče viz. Příbalový leták - technické změny vyhrazeny	

Certifikáty



Tolerance (EN 13489)

Přípustná odchylka – délka (± 0,1 %)	± 0,05 %
Přípustná odchylka – šířka (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Pravouhlost (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Zakřivení – dlouhá strana (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Zakřivení – krátká strana (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Výškové rozdíly (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Vlhkost dřeva v okamžiku dodání (5-9%)	6 – 8 %

Technické údaje

	Norma	Hodnocení
Odolnost vůči kolečkům židlí	EN 425	Doporučena podložka pod kolečka
Posouvání nohy nábytku	EN 424	bez viditelných změn
Tepelná prostupnost Pokládka na podlahové topení možná s vhodnou podložkou a parozábranou	EN 12664	0,077 m ² *K/W
Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
Tlumení kročejového hluku	ISO 717-2	14 dB (na Akustik-Protect 100)
Likvidace		Kód odpadu 20 01 38

Technické údaje

	Norma	Hodnocení	
		lak	přírodní olej
Kluzný odpor	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47
	CEN/TS 15676	29 SRT (SRV mokré)	46 SRT (SRV mokré)
		51 SRT (SRV suché)	103 SRT (SRV suché)
Šíření plamene při požáru – pokládka plovoucím způsobem	EN 13501-1	D _{fl} s1	
	EN 13501-1	D _{fl} s1	
Odolnost vůči znečištění	EN 13442	Parametr 5	Parametr 4
Přilnavost / mřížková zkouška	ISO 2409	0	n.n.
Protiskluzová zábrana – šikmá plocha	DIN 51130	R 9	R 10

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	PA_TDS_Parkett_Basic_CZ_20210201
Datum:	01.08.2013	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.02.2021

Volné třídění dle EN 13489									
Sortiment:	Parketový vzor								
Vlastnosti dle EN 1310:	Vrchní strana lamely								
Druh dřeva:	Javor, kanadský	Javor, evropský	Buk		Dub			Třešň, evropská	Vlašský ořech, americký
Botanické označení / kód (EN 13556):	Acer saccharum Marsh. / ACSC	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			Prunus avium L. / PRAV	Juglans nigra L. / JGNG
Zkratka / druh / datum (interní):	ER-L-AHC	ER-L-BAH	ER-L-BU		ER-L-EI			ES-L-KIR	ER-L-SWN
	Verze 6 2012	Verze 6 2012	Verze 7 2014		Verze 25 2020			Verze 4 2012	Verze 7 2012
	A2	A4	A2	A4	A2	A4	N4	A4	A4
Druh:	Natur	Rustikal	Natur	Rustikal	Natur	Rustikal	Living	Rustikal	Rustikal
Zdravá běl	-	-	-	-	nepřípustné	přípustné (také zbarvené)	přípustné (také mírně zbarvené)	přípustné	přípustné
Suky (pevně zarostlé)	přípustné: do 15 mm	přípustné: do 30 mm	přípustné: do 15 mm	přípustné: do 20 mm	přípustné: do 15 mm	přípustné: do 20 mm	přípustné: do 30 mm	přípustné: do 30 mm	přípustné: do 30 mm
Vypadlé suky	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné		přípustné: do 10 mm	přípustné: do 20 mm	přípustné: do 20 mm	nepřípustné	nepřípustné
Bodové suky	přípustné	přípustné	přípustné		přípustné			přípustné	přípustné
Zatmelená místa	přípustné	přípustné	přípustné		přípustné			přípustné	přípustné
Mělké trhlinky, vlasové trhlinky	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné		nepřípustné			nepřípustné	přípustné
Příměsí cukrů, minerálů	přípustné	-	-		-			-	-
Zarostlá kůra	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné		nepřípustné			nepřípustné	nepřípustné
Trhliny od blesku	nepřípustné	přípustné	přípustné		nepřípustné	přípustné		-	přípustné
Odklon vláken	není kritériem	není kritériem	není kritériem		není kritériem			není kritériem	není kritériem
Zdravé jádro	přípustné	přípustné	přípustné		-			-	-
Dřeňové paprsky	přípustné	přípustné	přípustné		přípustné			přípustné	-
Rozdíly v barvě	přípustné: všechny barevné odstíny / mírně odbarvení	přípustné: všechny barevné odstíny / zelený proužek	přípustné: všechny barevné odstíny / mírná modrá skvrna		přípustné: všechny barevné odstíny / mírně odbarvení	přípustné: všechny barevné odstíny / odbarvení		přípustné: všechny barevné odstíny	přípustné: všechny barevné odstíny / mírně odbarvení
Bílé pruhy	-	-	-		nepřípustné	přípustné		-	-
Otisky od prokladových latí	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné		nepřípustné			nepřípustné	nepřípustné
Napadení škůdci (EN 1311)	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné		nepřípustné			nepřípustné	nepřípustné
Části, které nejsou vidět									
Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.									
Poznámka									
Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.									

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA_TDS_Parkett_Basic_Anhang_CZ_20210201
Datum:	01.08.2013	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.02.2021
			Strana 1 z 3

Volné třídění dle EN 13489		
Sortiment:	Selský vzor	
Vlastnosti dle EN 1310:	Horní strana bez krycí vrstvy	
Druh dřeva:	Dub	
Botanické označení / kód (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Zkratka / druh / datum (interní):	ER-LH-EI	ER-LH-EI
	Verze 3 2019	Verze 10 2019
	N3	N7
Druh:	Classic	Rustikal
Zdravá běl	nepřípustné	přípustné
Suky (pevně zarostlé)	přípustné: do 30 mm	přípustné: do 80 mm
Vypadlé suky	přípustné: do 25 mm	přípustné: do 60 mm
Bodové suky	přípustné: Kočí tlapy	
Zatmelená místa	přípustné	
Mělké trhlínky, vlasové trhlínky	přípustné	
Příměsí cukrů, minerálů	-	
Zarostlá kůra	nepřípustné	přípustné
Trhlíny od blesku	přípustné	
Odklon vláken	není kritériem	
Zdravé jádro	přípustné	
Dřeňové paprsky	přípustné	
Rozdíly v barvě	přípustné: malé rozdíly v barvě	přípustné: všechny barevné odstíny
Bílé pruhy	přípustné	
Otisky od prokladových latí	nepřípustné	
Napadení škůdci (EN 1311)	nepřípustné	
Části, které nejsou vidět		
Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.		
Poznámka		
Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.		

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA_TDS_Parkett_Basic_Anhang_CZ_20210201
Datum:	01.08.2013	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.02.2021
			Strana 2 z 3

Volné třídění dle EN 13489		
Sortiment:	Velkoplošný formát	
Vlastnosti dle EN 1310:	Horní strana bez krycí vrstvy	
Druh dřeva:	Dub	
Botanické označení / kód (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Zkratka / druh / datum (interní):	ER-LH-EI	ER-LH-EI-N6-N7
	Verze 3 2019	Verze 10 2019
	N3	N7
Druh:	Classic	Rustikal
Zdravá běl	nepřípustné	přípustné
Suky (pevně zarostlé)	přípustné: do 30 mm	přípustné: do 80 mm
Vypadlé suky	přípustné: do 25 mm	přípustné: do 60 mm
Bodové suky	přípustné: Kočíí tlapy	
Zatmelená místa	přípustné	
Mělké trhlinky, vlasové trhlinky	přípustné	
Příměsi cukrů, minerálů	-	
Zarostlá kůra	nepřípustné	přípustné
Trhliny od blesku	přípustné	
Odklon vláken	není kritériem	
Zdravé jádro	přípustné	
Dřeňové paprsky	přípustné	
Rozdíly v barvě	přípustné: malé rozdíly v barvě	přípustné: všechny barevné odstíny
Bílé pruhy	přípustné	
Otisky od prokladových latí	nepřípustné	
Napadení škůdci (EN 1311)	nepřípustné	
Části, které nejsou vidět		
Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.		
Poznámka		
Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.		

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA_TDS_Parkett_Basic_Anhang_CZ_20210201
Datum:	01.08.2013	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.02.2021
			Strana 3 z 3